

GROUTEX CONTOUR

Waterdichte mortel



Beschrijving

Cementmortel, op vezels gebaseerd.
Thixotrope consistentie voor toepassing
verticale troffel, zeer snelle grip.
Houdt ook verticaal of gehoekt vast
op moeilijke steunen zoals PVC,
gietijzer, glad beton, staal, aluminium.



Toepassing

Voornamelijk samengesteld voor het resetten rond leidingen door verschillende metselwerk en beton.

Ook ontworpen voor kleine technische instellingen in natte omgevingen zoals bezoekkamers, afvoeren, afvoeren, afvoeren...

Niet geschikt voor volledige coatings omdat het een te snelle grip heeft.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan het worden aanbevolen om aggregaten toe te voegen tot ongeveer 8 mm, afhankelijk van de te vullen diepte.

Niet geschikt voor contact met PEHD, teflon, PPE en PE.

Technische informatie



- Gebruikstemperaturen : 0 C° tot + 30 C°
- Waterdosering: 0,135 L /kg (2 L /15 kg) = plastic consistentie
- Uitzicht: donkergrijs
- Korrelgrootte : 0-3 mm
- Werwerkingstijd :

3' at 30° C	} met 13,5% water
5' at 20° C	
7' at 15° C	
10' at 10° C	
15' at 0° C	

Mechanische weerstanden

		24 U	28 D	
	■ Druksterkte	27,4	53,3	N/mm ²
at 20°	■ Buigtreksterke	3,2	5,8	N/mm ²
	■ Adhesie	≥ 1,5 N/mm ² (décollement côté carrelage)		

Vorbereiding van de ondergrond

Het substraat moet schoon zijn, vrij van afzettingen zoals grond, vet, olie...

Afhankelijk van de over het algemeen natte en vervuilde omgeving is het belangrijk om te spoelen voorzichtig om de dichtheid van de aanscherping te verkrijgen met de **GROUTEX CONTOUR**.

Vorbereiding van de mortar

Afhankelijk van het lokale gebruik en de instelsnelheid is het raadzaam om de **GROUTEX CONTOUR** te mengen met helder water, kleine hoeveelheden per mengsel, bijvoorbeeld: maximaal 5 kg per keer.

Vermijd het toevoegen van water na het begin van de instelling om te proberen de mortel « te vangen ».

Deze kleine hoeveelheden kunnen met de hand worden gemengd, maar ook met een kleine elektrische blender van niet meer dan 1 minuut mengtijd.

Wees voorzichtig met het temperen van het mengwater, als het heet is (zomerperiode), zal het een versnellend effect hebben op de aansluiting. Het omgekeerde wordt waargenomen bij koud water.

Voordelen bij de verwerking

De mortel die tot plastic consistentie is verkregen, wordt snel met de troffel in de ruimte geduwd om de voorlopige bevochtigde te vullen, waarbij de mortel op de randen wordt gedrukt.


Ga door zonder de operatie te stoppen tot de weigering, en passeer vervolgens een natte borstel op het zichtbare oppervlak om de mortel te sluiten met de nadruk op de herstelgebieden.

Gebruik de mortel binnen de toegestane tijd.

Schoon gereedschap met schoon water.

Gebruik

2 kg van poeder per liter.



Gezondheid en veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsblad. Observeer normale hygiëne en voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van chemicaliën. Draag geschikte beschermende kleding.

Raadpleeg de huidige regelgeving.



T +32 11 63 23 95

F +32 11 63 44 69

E info@hebonv.be

W www.hebonv.be

G +32 471 76 71 71

Deze technische steekkaart is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoeken. Niettemin is het ons niet mogelijk enige verantwoordelijkheid voor de verkregen resultaten te aanvaarden, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering van de werken. Wij stellen daarom voor om voorafgaandelijk proeven uit te voeren, teneinde de geschiktheid van het produkt voor de beoogde toepassing te gaan. UPDATE 06/2023

 **CLOQUETTE**
Grouting Products

Av. Georges Truffaut 57, 4020 Liège BELGIUM

<http://www.cloquette.be>

cloquette@cloquette.be

Tél. +32 4 362 42 61 - Fax +32 4 362 05 24