

SECAUGEL 90

(tegen opstijgend vocht)

Geconcentreerde emulsie-gel op basis van een silaan-siloxaan mengsel voor een doeltreffende behandeling van muren tegen opstijgend vocht

Toepassing :

Voor het injecteren van muren tegen opstijgend vocht

Wordt via een eenvoudig systeem verpompt in boorgaten die werden aangebracht aan de voet van de muur

Eigenschappen :

- Solventvrij.
- Gebruiksvriendelijk.
- Ecologisch.
- Eenvoudige en snelle toepassing.
- Doeltreffende en definitieve oplossing.
- Het product sublimeert binnen de capillairen van een silicatisch bouw materiaal. Dit betekent dat het van zijn gel-fase overgaat naar een dampfase.
- Het actief materiaal verspreidt zich optimaal binnen het capillair stelsel van het bouw materiaal en vormt een waterdicht sperlaag die capillaire vocht opstijging verhindert.



Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

- Plinten en het vochtige pleisterwerk verwijderen.
- Gaten boren op +/- 5 cm boven het hoogste vloerniveau, langs de binnen- of buitenzijde. Boor bij voorkeur in de voeg. Onderlinge afstand van 10 à 12 cm.
- De diepte van het boorgat is de muurdikte, verminderd met +/- 2 cm.
- Boordiameter om te voldoen aan de minimale producthoeveelheden:

Muurdikte tot 30 cm	Diameter boor 14 mm
Muurdikte van 30 tot 80 cm	Diameter boor 13 mm
Muurdiktes >80 cm	Gelieve ons te contacteren

Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

- Bij vol baksteenmetselwerk, volle betonblokken en silicaatsteen: gaten boren zo dicht mogelijk bij de vloerpas in de steen of in de mortellaag.
- Bij hol metselwerk (snelbouw, poroton, betonblok,...): gaten boren bovenaan in de horizontale mortellaag die het dichtst bij de vloerpas ligt.
- Bij natuursteenmetselwerk: gaten boren in de mortellaag die het dichtst bij de vloerpas ligt.
- Verticale stop: tussen de te behandelen vochtige muren en de niet te behandelen droge muren, boort men gaten, in de verticale mortellaag tot op een hoogte van ongeveer 1,5 meter.
- De boorgaten ontstoffen met een stofzuiger of schoonblazen met luchtdruk.

Werkmethode

- Secaugel 90 aanbrengen met een aangepast kitpistool met injectiestaaaf. o Plaats de worst in het kitpistool. Schroef het dopje van de worst los.
 - Sluit de pomp.
 - Breng de injectiestaaaf tot in de volledige diepte van het boorgat.
 - Vervolgens de Secaugel 90 via de injectiestaaaf in het boorgat pompen. Tijdens het pompen wordt de injectiestaaaf achteruit getrokken terwijl men er voor zorgt dat het boorgat volledig wordt opgevuld.
 - Zodra de boorgaten gevuld zijn, kunnen deze aan het oppervlak afgedicht worden met een cementmortel of een snelcement.

Belangrijke opmerkingen

- ZOUTEN. Het is aangeraden voor de injectie de te injecteren muur te controleren op de aanwezigheid van schadelijke zouten zoals nitraten, sulfaten, chloriden, ... zodat aansluitend aan de injectie tegen opstijgend vocht een afdoende zoutbehandeling kan uitgevoerd worden. Injectie tegen opstijgend vocht weert het transportmiddel van de zouten zijnde vocht, maar gaat de reeds aanwezige zouten niet verhinderen om schade te veroorzaken. Uitbloeiingen van sulfaten en carbonaten kunnen, wanneer zij overvloedig aanwezig zijn, afwerkingslagen losdrukken. Hygroscopische zouten zoals chloriden en vooral nitraten hebben de eigenschap vocht uit de lucht te onttrekken en zelfs bij een afdoende ingreep tegen opstijgend vocht het metselwerk alsnog vochtig te

Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

houden aan het oppervlak. Bij aanwezigheid van zouten, kunnen de muren doeltreffend worden behandeld met onze Membrasec of Membrascreen.

- Het vochtscherm wordt bereikt na volledige polymerisatie van het product. De totale uitdroging van de muur kan 6 tot 12 maanden in beslag nemen. Deze droogtijd is afhankelijk van de aard en de dikte van de muur en zijn oorspronkelijk vochtgehalte.
- De levensduur van het systeem is in praktijk onbegrensd. De procedés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht zijn het onderwerp geweest van een onderzoek en Technische Voorlichting 252, uitgevoerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Ons procedé wordt beschouwd als het meest soepele en polyvalente systeem. Het procedé is weinig destructief en laat toe praktisch alle soorten metselwerk te behandelen.
- Niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C. Dit geldt evenzeer voor de omgevingstemperatuur als voor de temperatuur van het oppervlak waarop het product wordt aangebracht.

Technische kenmerken

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Type werkstoffen | silaaan – siloxaan mengsel |
| - Gehalte actieve werkstoffen | >85% |
| - Aspect | thixotrope gel |
| - Dichtheid | +/- 0,90 |
| - Vlampunt | >60°C |
| - Oplosmiddel | water |
| - Kleur | wit bij toepassing
transparant na polymerisatie |
| - pH | 8,0 +/- 0,5 |

Testrapporten

- | | |
|---------------------------|---|
| - WTCB rapport REN-0026 N | 40% vochtigheid klasse A+
60% vochtigheid klasse A+
80% vochtigheid klasse A+ |
|---------------------------|---|

Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

Verbruik/Dosering

+/- 0,12 ltr/lopende meter/10 cm muurdikte

Informatieve gemiddelde verbruiken

- 10 cm	0,12 ltr/lopende meter	60 cm	0,74 ltr/lopende meter
- 20 cm	0,28 ltr/lopende meter	70 cm	0,87 ltr/lopende meter
- 30 cm	0,36 ltr/lopende meter	80 cm	1,01 ltr/lopende meter
- 40 cm	0,49 ltr/lopende meter	90 cm	1,14 ltr/lopende meter
- 50 cm	0,61 ltr/lopende meter	100 cm	1,27 ltr/lopende meter

Verpakking

Alu-worsten met schroefdop, inhoud 550 ml
Emmers 5 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

