



Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

MULTIFIX RAPIDE



Gebruiksklare snelcement.

BESCHRIJVING

MULTIFIX RAPIDE is een grijs cementgebaseerd poeder dat na aanmaak met water een gebruiksklare snelverhardende dichtingsmortel vormt, bestemd voor dringende installatie-, reparatie- en dichtingswerken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Montagewerken, elektrische en sanitaire installatiewerken.
- Dichtmetselen, waterlekken, stoppen van waterinsijpelingen.
- Diverse herstellingen (bruggen, balken, leuning, trappen enz.).
- Vastmetselen en verankeringen.
- Bevestiging van afsluitingen, palen, portalen, omheiningen enz.
- Snelle bevestiging van reflekerende signalisatieborden.
- Menigvuldige toepassingen in de prefabrikage.

EIGENSCHAPPEN

- **MULTIFIX RAPIDE** is snelafbindend en snelverhardend.
- Vermindert uitbloeiingen en verkleuringen.
- Vrij van chloriden en korrosie - activerende stoffen.
- Gebruik voor binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Mechanische eigenschappen in N/mm².

Door toevoeging van grof Rijnzand in de verhouding van 1 volumedeel **MULTIFIX RAPIDE** op 1 tot 2 volumedelen zand, is het mogelijk om de bindingstijden te wijzigen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Alle gezonde en draagkrachtige ondergronden zijn geschikt om een vaste en stevige aansluiting en veranker te verzekeren. Alle brokkelige en loszittende gedeelten worden zorgvuldig verwijderd. De ondergrond wordt voorafgaandelijk uitvoerig met water bevochtigd. Voor toepassing op gipsondergronden is het aan te raden ons te raadplegen.

VERWERKING

Mengen

Voeg **MULTIFIX RAPIDE** toe aan het aanmaakwater in een verhouding van 25 tot

30 %, ofwel 250 tot 300 ml water per kg **MULTIFIX RAPIDE**.
Gezien de snelle binding is enkel een manuele menging mogelijk.

Aanbrengen

	Druksterkte	Buigsterkte
10 minuten	3,3	0,5
30 minuten	6,4	1,9
60 minuten	8,2	2,0
1 dag	22,0	4,6
7 dagen	36,0	9,9
28 dagen	42,0	10,7

Telkens niet meer produkt (max 2,5 kg) aanmaken dan de hoeveelheid welke in maximaal 3 minuten kan verwerkt worden. Na deze tijdsduur begint het mengsel reeds af te binden en is bijgevolg voor verwerking niet meer bruikbaar. Het einde der binding wordt na ongeveer 5 tot 10 minuten bekomen (bij 20°C).

Bij het afdichten van spuitende waterlekken verdient het aanbeveling de minimale waterhoeveelheid nodig voor de aanmaak van **MULTIFIX RAPIDE** te gebruiken.

De mortel wordt in plastische consistentie op de te herstellen plaats aangebracht en gedurende zijn warmteontwikkeling krachtig en blijvend ter plaatse gedrukt totdat een voldoende hardheid wordt verkregen.

MULTIFIX RAPIDE niet gebruiken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5 °C.

VERPAKKING EN OPSLAG

- Kunststofemmers van 5 en 15 kg.
- **MULTIFIX RAPIDE** is droog en in originele verpakking opgeslagen maximaal 6 maanden houdbaar.

GEZONHEID EN VEILIGHEID

MULTIFIX RAPIDE is een produkt op cementbasis en kan huid- en oogirritaties veroorzaken.

Draag daarom steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Spoel ogen en huid na contact met het produkt onmiddellijk en overvloedig met water. Raadpleeg bij aanhoudende irritatie een geneesheer.

T +32 11 63 23 95

F +32 11 63 44 69

E info@hebonv.be

W www.hebonv.be

G +32 471 76 71 71

Deze technische steekkaart is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoeken. Niettemin is het ons niet mogelijk enige verantwoordelijkheid voor de verkregen resultaten te aanvaarden, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering van de werken. Wij stellen daarom voor om voorafgaandelijke proeven uit te voeren, teneinde de geschiktheid van het produkt voor de beoogde toepassing na te gaan.
UPGRADE 03/1999



ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

Az. Georges Trilliat 47
B-4120 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be